



ТИП ЛАКА	Водоразбавляемый лак на акриловой основе.
ПРИМЕНЕНИЕ	Применяется для промышленной окраски комнатной мебели и прочей деревянной мебели. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.
СПЕЦСВОЙСТВА	ТЕКНОКОУТ АКВА 1878 быстро высыхает и образует твердую и очень износостойкую поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ	35 ±2 объемных %
Общая масса твердых веществ	прим. 330 г/л
Летучие органические вещества (VOC)	прим. 30 г/л
Теоретическая укрывистость	10 м ² /л (мокрая пленка 100 мкм, сухая пленка 35 мкм)
Время высыхания, +23°C / 50 % RH (стекло 120 мкм) - от пыли - на ощупь	через 30 минут через 40 минут
Нанесение следующего слоя	Время высыхания дано приблизительно, так как изделие предназначено для деревянной подложки. через 2 часа Увеличение толщины пленки и повышение относительной влажности воздуха, как правило, замедляют процесс высыхания.
Разбавитель, очистка инструментов	Вода
Глянец	ТЕКНОКОУТ АКВА 1878-63: полуматовая, ТЕКНОКОУТ АКВА 1878-69: глянцевая
Цвета	Бесцветная

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Подготовка поверхности** Поверхность должна быть чистая и сухая.
Влажность древесины должна быть ниже 20%.
- Условия нанесения лака** Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, поверхности и краски должны быть выше +15°C, относительная влажность воздуха ниже 80%. Наилучший результат будет достигнут, когда температура высыхания +23°C - +38°C, относительная влажность воздуха 50 - 70% и хорошая вентиляция.
- Лакировка** До применения лак следует тщательно перемешать. При необходимости можно разбавить водой на 5 - 10%.
Лак наносится распылением.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Срок хранения указан на этикетке. Хранить в герметично закрытой емкости.
Наиболее предпочтительная температура хранения: +10°C - +25°C.
- ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА**

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.
